



Alkalmazástechnikai útmutató

K469a



Műszaki adatlap

2023. február

Knauf G-K Start hézagológipsz

Gipszkarton építőlemezek hézagoló gipsz anyaga

Knauf G-K Start

Gipszkarton építőlemezek hézagoló gipsz anyaga



Termékleírás

A Knauf G-K Start gipszkarton építőlemez gipsz alapú hézagolóanyaga, amely felületi hibák javítására is alkalmas.

Alkalmazási terület

A Knauf G-K Start hézagolóanyag a gipszkarton gyári és vágott éleinek kézi bedolgozású, hézagerősítő szalaggal való kitöltésére alkalmas. Felhasználható felületi hibák javítására, valamint élvédő profilok és elektromos doboz beépítéséhez, és beltérben gipszvakolat, mészcementvakolat, régi vakolat felületekre javító-glettként is. A termékhez simító réteggként Knauf Rotband Finish, Goldband Finish, vagy Superfinish javasolt.

Műszaki tulajdonságok

- könnyen bekeverhető porkeverék
- könnyen felhordható, egyetlen réteg maximálisan 10 mm lehet
- kis zsugorodás jellemzi
- repedésáthidaló képessége nagy
- erősen tapad
- gyorsan szárad
- gyorsan szilárdul
- a Knauf Rotband Finish-hez hasonló színű
- A1 tűzvédelmi osztály – EN 13501-1

Bedolgozás

Fogadófelület

A felületnek száraznak, tisztának, stabilnak valamint por- és zsírmentesnek kell lennie. Gyári élképzés alapozást nem igényel. Vágott él nedves ecsettel portalanítandó bedolgozás előtt. A málló részek eltávolítandók. A nedvszívó fogadófelület Knauf Tiefengrund mélyalapozóval alapozandó.

Bekeverés és felhordás

A Knauf GK START 25kg-os zsák anyaga 11 l tiszta, hideg vízbe szórva, alacsony fordulaton csomómentesre, tejföl sűrűségűre keverendő. A konzisztencia további víz hozzáadással vagy további poranyag bekeveréssel módosítható. Egy réteg felhordási vastagsága legfeljebb 10 mm. A bekevert anyagot 1 órán belül fel kell hordani. Az egyenetlen felület csiszolópapírral vagy glettelő kanállal megdolgozható.

A bedolgozási feltétele +5 °C – +25°C közötti hőmérséklet. A végleges felület kialakítása Knauf Rotband Finish-el, Knauf Superfinish-el, vagy Goldband Finish-sel javasolt.

Tárolás

Bontatlan sérülésmentes zsák legfeljebb 12 hónapig, hűvös száraz helyen eltartható. Sérült, kiszakadt zsákokat légmentesen vissza kell zárni vagy sértetlen zsákba áttölteni, és elsőként kell felhasználni.

Szállítási egységek

Knauf G-K Start 25 kg – 48 db/raklap

Anyagszükséglet - hézagkitöltéshez

1 réteg esetén	0,3 kg/m ²
2 réteg esetén	0,5 kg/m ²
4 réteg esetén	1 kg/m ²

(06) 1 248-2430

www.knauf.hu

info-hu@knauf.com

2023. február

A műszaki változás joga fenntartva. Szavatosság csak a kifogástalan minőségű termékekre vonatkozik. Szerkezeti, statikai és épületfizikai minőség a Knauf-rendszerből csak akkor hozható létre, ha kizárólagosan a Knauf-rendszer elemeit használják vagy a Knauf által kifejezetten ajánlott megbízható termékeket.

Knauf Kft. 1124 Budapest, Lejtő út 5., Telefon: (06)1 248-2430, Fax: (06)1 319-7301, Műszaki információ: (06)1 248-2437

Felhasználási jog fenntartva. Változtatások, utánnymás és fotókópia kivonatosan is kizárólag a Knauf Kft. engedélyével.